



ООО "КрамЗ"

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №
Дата отгрузки:21375-1
13.03.2024

дата печати: 13.03.2024 13:42:26

дата формирования: 13.03.2024 13:42

Лист / Sheet 3 из / of 3

№ партии	№ плавки	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Pb	Ti+Zr	Al
Марка сплава: Д16													
K7781	5-468	0.20	0.28	4.09	0.48	1.44	0.005	-	0.054	0.064	-	0.065	остальное
	5-469	0.20	0.26	4.09	0.45	1.34	0.005	-	0.065	0.054	-	0.055	остальное
K7582	5-470	0.20	0.26	4.14	0.45	1.39	0.005	-	0.065	0.054	-	0.055	остальное
		0.20	0.25	4.34	0.74	1.47	0.005	-	0.059	0.055	-	0.056	остальное
K7900, K7923	5-474	0.20	0.25	4.47	0.76	1.52	0.005	-	0.060	0.056	-	0.057	остальное
		0.22	0.28	4.23	0.53	1.40	0.006	-	0.062	0.058	-	0.059	остальное
K7942, K7943	5-475	0.22	0.28	4.34	0.54	1.41	0.006	-	0.063	0.061	-	0.062	остальное
		0.20	0.25	4.28	0.49	1.39	0.006	-	0.068	0.059	-	0.060	остальное
K7944, K7958, K7993	5-476	0.21	0.25	4.38	0.50	1.41	0.006	-	0.069	0.060	-	0.061	остальное
		0.20	0.25	3.98	0.50	1.38	0.006	-	0.068	0.052	-	0.053	остальное
		0.21	0.26	4.01	0.50	1.38	0.006	-	0.069	0.057	-	0.058	остальное

Продукция должна быть распакована и расконсервирована в течение 15 суток с момента поступления на завод.

Для прутков диам. св. 75 мм из сплавов Д1, Д16, В 95, АК4, АК4-1, АК6, АК8 - термическая обработка на максимальную прочность гарантирует минимальное значение (предел прочности) 460 МПа и более.

Полуфабрикаты из этих сплавов являются по определению продукцией двойного назначения и в случае дальнейшей продажи на экспорт необходимо получение лицензии ФСТЭК России.

Контролер ОТК



Дудко О. Е.

КОПИЯ
ВЕРНА